

Bonomi Acciai

BIA

**I PROCESSI DI PRODUZIONE
DELL'ACCIAIO SPECIALE**

I CONTROLLI FINALI

I CONTROLLI FINALI

I PROCESSI DI PRODUZIONE DELL'ACCIAIO SPECIALE I CONTROLLI FINALI

Per l'ottenimento di utensili e stampi, tutti i blocchi e le barre devono essere necessariamente privi di difetti interni quali ripieghe/ripiegature, ossidi, porosità, cricche, forte segregazione, etc.



Foto [Deutsche Edelstahlwerke GmbH](#)

I PROCESSI DI PRODUZIONE DELL'ACCIAIO SPECIALE I CONTROLLI FINALI

Il controllo non distruttivo che solitamente viene impiegato per la rilevazione di questi difetti interni è il controllo ad ultrasuoni. Effettuare tale controllo su superfici planari e pulite mediante lavorazioni meccaniche permette un controllo più preciso, accurato ed esente da interferenze.

La normativa di riferimento più utilizzata per l'esecuzione dell'esame è la ASTM A388.




Foto [Deutsche Edelstahlwerke GmbH](#)

Bonomi Acciai
BIA

Grazie per l'attenzione

WWW.BONOMIACCIAI.IT

PARTNER ITALIANO DI



Deutsche
Edelstahlwerke