



Bonomi Acciai

BIA

BAS7 - ESU

Thermodur[®]

2367 EFS

Superclean

BAS7 - ESU

Thermodur[®] 2367 EFS Superclean


ACCIAI PER LAVORAZIONI A CALDO

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C
0.37

Si
0.30

Mn
0.40

Cr
5.00

Mo
3.00

V
0.60

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Acciaio per lavorazioni a caldo legato
al Cr-Mo-V.

Eccellente resistenza a caldo.

Eccellente resistenza agli shock termici.

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Eccellente resistenza a usura a caldo.

Tenacità molto buona.

Massimizzata resistenza
al rinvenimento.

CAMPI APPLICATIVI

...

Acciaio per lavorazione a caldo con il 3 % di Mo per elevate sollecitazioni termiche.

Utensili pressocolata per la lavorazione di metalli leggeri e pensanti.

Utensili per estrusione di metalli leggeri e pensanti.



CAMPI APPLICATIVI

...

Stampi e inserti per
lo stampaggio a caldo nei metalli.
Utensili per lo stampaggio a caldo
ad alta velocità.



Bonomi Acciai
BIA

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke