



Bonomi Acciai

BIA

BA99 - ESU

Thermodur[®]


2999 EFS

Superclean

BA99 - ESU


Thermodur® 2999 EFS Superclean
ACCIAI PER LAVORAZIONI A CALDO

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C
0.45

Si
0.30

Mn
0.30

Cr
3.00

Mo
5.00

V
1.00



CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Ottima resistenza a caldo.

Elevata durezza.

Ottima resistenza agli shock termici.

Massima resistenza all'usura a caldo.

CAMPI APPLICATIVI

...

Inserti per stampi per lo stampaggio a caldo dei metalli soggetti a forte usura.

Utensili sottoposti ad elevate sollecitazioni termiche.

Utensili per lo stampaggio a caldo ad alta velocità.

Pressocolata di metalli pesanti.

Bonomi Acciai
BIA

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke