

Bonomi Acciai

BIA

BA11


Formadur[®] 2311

BA11

Formadur[®] 2311


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO PLASTICA

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C
—
0.40

Mn
—
1.50

Cr
—
1.90

Mo
—
0.20

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Acciaio bonificato per stampi di lavorazione materie plastiche.

Durezza di fornitura da 280 a 325 HB.

Buona truciolabilità.

Buona attitudine alla fotoincisione.

Migliore lucidabilità rispetto al Formadur[®] 2312.



CAMPI APPLICATIVI

...

Stampi per lavorazione materie plastiche.

Porta stampi per stampi lavorazione materie plastiche e pressocolata.

Mantelli per estrusione.



Bonomi Acciai
BIA

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke