

Bonomi Acciai

BIA

BA12

Formadur[®] 2312

BA12

Formadur[®] 2312


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO PLASTICA

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C
—
0.40

Mn
—
1.50

Cr
—
1.90

Mo
—
0.20

S
—
0.05

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Acciaio bonificato per la lavorazione
di materie plastiche.

Durezza di fornitura da 280 a 325 HB.

Lavorabilità migliorata rispetto
al Formadur[®] 2311.



CAMPI APPLICATIVI

...

Porta stampi per stampi di pressocolata.



Bonomi Acciai
BIA

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke