

Bonomi Acciai

BWA

BA Corroplast

Corroplast®

BA Corroplast

Corroplast®


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO PLASTICA

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C

0.05

Mn

1.30

S

0.15

Cr

12.50

Altri

+

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Acciaio per stampi per la lavorazione delle materie plastiche resistente alla corrosione.

Lavorabilità eccezionale.

Durezza di fornitura di circa 320 HB.

Il ridotto contenuto di carbonio conferisce inoltre a Corroplast una buona saldabilità.



CAMPI APPLICATIVI

...

Camere calde.

Portastampi.

Piastre.

Parti meccaniche.

Stampi per la lavorazione delle materie plastiche
con esigenze standard di lucidabilità.



Bonomi Acciai
BIA

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke