

Bonomi Acciai

BIA

BA16

Formadur[®] 2316 /
2316 Superclean

BA16

Formadur[®] 2316 / 2316 Superclean


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO PLASTICA

COLORE DI FORNITURA




COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...




C

0.36



Mo

1.20



Cr

16.00



CARATTERISTICHE MATERIALE

...

**Acciaio fornito allo stato bonificato con una
durezza di circa 300 HB.**



CAMPI APPLICATIVI

...

**Stampi per la lavorazione
delle materie plastiche corrosive.**

Viti e cilindri.

Componenti per il settore del packaging.

Bonomi Acciai
BIA

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke