

Bonomi Acciai

BIA

BA400

Formadur[®] 400

Superclean

BA400

Formadur[®] 400 Superclean


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO PLASTICA

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C
0.36

Mn
0.90

Cr
1.90

Ni
0.50

Mo
0.50

Altri
+

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Acciaio bonificato per stampi di lavorazione materie plastiche, fornito alla durezza di circa 400 HB.

Eccellente temprabilità.

Buona lavorabilità.

Eccellente lucidabilità
(versione rifusa Superclean).

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Buona saldabilità.

Ottima attitudine alla fotoincisione.

La durezza di fornitura di 365 - 410 HB garantisce un'ottima resistenza ad usura.

CAMPI APPLICATIVI

...

Formadur® 400 è l'acciaio ideale per stampi di lavorazione delle materie plastiche di uso universale, in particolare per stampi di iniezione e compressione, complessi e di grandi dimensioni.

È perfetto per la realizzazione di stampi per paraurti, portelloni, parafanghi, spoiler, pannelli degli strumenti, contenitori per televisori e molto altro.



Bonomi Acciai
BIA

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke