

Bonomi Acciai

BIA

BAPH42 Superclean

Formadur[®] PH 42

Superclean

BAPH42 Superclean
Formadur[®] PH 42 Superclean


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO PLASTICA

COLORE DI FORNITURA



COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



C
0.15

Mn
1.50

Ni
3.00

Cu
1.00

Al
1.00

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Acciaio per stampi per lavorazione di materie plastiche rifuso, induribile per precipitazione con un'ottima lucidabilità e attitudine alla fotoincisione.

Buona lavorabilità, attitudine all'elettroerosione, alla saldatura e alla nitrurazione.

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Migliorata resistenza alla compressione, in confronto agli acciai convenzionali per stampi per lavorazione materie plastiche, grazie all'elevata durezza di fornitura.

Viene fornito alla durezza di circa 38 HRC.



CAMPI APPLICATIVI

...

Indicato per stampi di lavorazione delle materie plastiche di tutti i tipi con particolari esigenze di durezza, come gli stampi di iniezione molto sollecitati e stampi a compressione.



Bonomi Acciai
BIA

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

PARTNER ITALIANO



Deutsche
Edelstahlwerke