



Bonomi Acciai

BIA

BA CPOH

Cryodur[®] 2990

BA CPOH

Cryodur[®] 2990


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO A FREDDO

COLORE DI FORNITURA




COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...




C

1.00




Cr

8.00



Mo

2.50



V

0.30

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Ottima resistenza alla compressione.

Buona resistenza all'usura.

Buona tenacità e tenuta degli spigoli.

Alta resistenza al rinvenimento.

Ottima stabilità dimensionale.

CAMPI APPLICATIVI

...

Utensili di alta produzione per tranciatura e formatura a freddo.

Utensili da taglio con particolare resistenza all'usura nella lavorazione di lamiera al silicio o austenitiche, nastro d'acciaio temprato.

Utensili per tranciature fini.

Rulli per filettare a freddo.

CAMPI APPLICATIVI

...

Utensili per estrusione a freddo, brocche e viti senza fine per estrusione.

Punzoni per coniatura.

Utensili per la produzione di particolari sistetizzati.

Punzoni di foratura.

Utensili per stampaggio a freddo.

Bonomi Acciai
BIA

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

PARTNER ITALIANO



**Deutsche
Edelstahlwerke**