

Bonomi Acciai

BIA

BA27

Cryodur® 1.2767

BA27

Cryodur[®] 1.2767


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO A FREDDO

COLORE DI FORNITURA




COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...




C

0.45




Cr

1.40



Ni

4.00



Mo

0.30

CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Elevata temprabilità e tenacità.

Buona lucidabilità.

Buona fotoincidibilità.



CAMPI APPLICATIVI

...

Stampaggio posateria.

Utensili da taglio per spessori elevati.

Cesoie per billette.

Ganasce per trafilatura.



CAMPI APPLICATIVI

...

Coniatura profonda ed utensili piegatori.

Stampi plastica.

Armature.

Bonomi Acciai
BIA

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

PARTNER ITALIANO



**Deutsche
Edelstahlwerke**