



Bonomi Acciai

**BIA**

**BA2550**

Cryodur<sup>®</sup> 1.2550

**BA2550**

**Cryodur<sup>®</sup> 1.2550**


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO A FREDDO

**COLORE DI FORNITURA**



# COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



**C**  
0.60

**Si**  
0.60

**Mn**  
0.35

**Cr**  
1.10

**V**  
0.20

**W**  
2.00



# CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Elevata resistenza a compressione.

Buona tenacità.

# CAMPI APPLICATIVI

...

Punzoni e coltelli per cesoiatura a freddo.

Tranciabava.

Punte per martelli pneumatici.

Matrici e punzoni di tranciatura per taglio lamiera fino 12 mm di spessore.



# **CAMPI APPLICATIVI**

...

**Espulsori.**

**Utensili per la lavorazione del legno e  
per coniatura.**



Bonomi Acciai  
**BIA**

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

PARTNER ITALIANO



**Deutsche  
Edelstahlwerke**