

Bonomi Acciai

**BIA**

**BA72**

Cryodur<sup>®</sup> 1.2842

**BA72**

**Cryodur<sup>®</sup> 1.2842**


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO A FREDDO

**COLORE DI FORNITURA**



# COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



**C**

0.90

**Si**

0.25

**Mn**

2.00

**Cr**

0.35

**V**

0.15

# CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Elevata durezza dopo tempra.

Buona stabilità dimensionale di tempra.

Buona lavorabilità.



# CAMPI APPLICATIVI

...

Produzione di matrici e punzoni di tranciatura.

Calibri e strumenti di misura.

Stampi per lavorazione di materie plastiche.

Bonomi Acciai  
**BIA**

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

PARTNER ITALIANO



**Deutsche  
Edelstahlwerke**