



Bonomi Acciai

**BIA**

**BA09 Ultraclean**

Cryodur<sup>®</sup> 1.2709

**BA09 Ultraclean**  
**Cryodur® 1.2709**


ACCIAI PER LO STAMPAGGIO PLASTICA

**COLORE DI FORNITURA**



# COMPOSIZIONE CHIMICA (IN MASSA -%)

...



**C**  
—  
< 0.02

**Mo**  
—  
5.00

**Ni**  
—  
18.00

**Co**  
—  
10.00

**Ti**  
—  
1.00

# CARATTERISTICHE MATERIALE

...

Ridotte deformazioni.

Indurente per precipitazione.

Elevato limite di snervamento.

Elevata durezza.

Buona tenacità.



# **CAMPI APPLICATIVI**

...

Stampi complessi.

Stampi pressocolata per metalli leggeri.

Mandrini pellegrini a freddo.

Bonomi Acciai  
**BIA**

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

PARTNER ITALIANO



**Deutsche  
Edelstahlwerke**